

APPRÊT GRIS IGNIFUGE RAPTOR, AÉROSOL

Version : 3.0 Date de publication : Juillet 2024

FICHE TECHNIQUE

Un apprêt de qualité professionnelle à utiliser avant l'application de la peinture ignifuge RAPTOR. Idéal pour les collecteurs, pots et systèmes d'échappement et d'autres zones qui nécessitent une protection contre une chaleur très élevée. L'apprêt ignifuge RAPTOR utilise une technologie céramique avancée qui résiste à des températures jusqu'à 1 000 °C

- Résistant à la chaleur par intermittence jusqu'à 1 000 °C
- Excellente adhérence
- Bonne résistance chimique aux fluides automobiles et aux solvants courants après séchage

Produit

APPRÊT GRIS IGNIFUGE RAPTOR, AÉROSOL

Code de commande

RFLPG/AL

Format

Bombe aérosol de
400 ml

Durée de conservation

2 ans

INFORMATIONS RELATIVES À L'APPLICATION



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

IMPORTANT : lire les instructions complètes avant utilisation. Ce produit contient des matières dangereuses. Il est donc important d'utiliser l'équipement de protection personnel adapté. Reportez-vous à l'étiquette et consultez la fiche de sécurité pour obtenir des instructions de manipulation et des consignes de sécurité.

Support

- Acier nu
- Aluminium
- Acier galvanisé
- Acier inoxydable
- Titane

Dégraissant

- Dégraissant à base d'eau
- Alcool isopropylique 70/30

Abrasion

- **P180 à P220 avant application et pour la peinture séchée**
- **Polissage : P500 ou tampon Scotch**
- **Ponçage : P500 après 12 h**

Ne pas utiliser d'essence minérale

MODE D'EMPLOI :

1. Nettoyez et dégraissez. Masquez toutes les zones requises.
2. Poncez la surface avec du papier de verre P180 à P220 et nettoyez à nouveau.
3. Agitez vigoureusement la bombe pendant au moins 2 minutes avant de l'utiliser.
4. Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc avant de pulvériser.
5. Appliquez 2 couches à 25 cm de la surface, en attendant 10 minutes entre les couches.
6. Pour nettoyer, retournez la bombe et vaporisez jusqu'à ce qu'il ne sorte plus que du gaz propulseur.
7. Sec au toucher en 30 minutes à 20 °C. Peut être directement recouvert après 30 minutes, ou laissez sécher l'apprêt ignifuge RAPTOR pendant 1 heure et polissez si nécessaire, puis dégraissez, en utilisant exclusivement un dégraissant à base d'eau appliqué sur le chiffon pour éviter de tremper la surface.
8. Recouvrez de peinture ignifuge RAPTOR, puis éventuellement de vernis satiné ignifuge RAPTOR si vous le souhaitez.
9. Une fois toutes les couches appliquées, laissez sécher pendant au moins 4 heures (il est recommandé de laisser sécher toute la nuit) pour laisser les solvants s'échapper, puis suivez les étapes pour obtenir un séchage complet :
Sur le véhicule, laissez tourner au ralenti pendant au moins 30 minutes. Laissez refroidir et faites tourner à nouveau dans des conditions normales pendant au moins 30 minutes.
Hors du véhicule, portez à 150 °C pendant 1 heure.

Préparation de la surface



Mélange



Agitez vigoureusement la bombe pendant au moins 2 minutes avant de l'utiliser. Agitez de nouveau pendant 30 secondes entre les couches.

Application



Température d'application	20 °C
Distance de la surface	25 cm
Préséchage à 20 °C	10 minutes
Sans poussière à 20 °C	30 minutes
Nombre de couches	2 à 3

Recouvrabilité



Fenêtre de recouvrabilité : jusqu'à 12 heures. Si vous laissez sécher plus de 12 heures, poncez avec un grain 500, nettoyez avec un dégraissant à base d'eau puis appliquez une couche de peinture ignifuge RAPTOR ou d'apprêt ignifuge RAPTOR si le support est visible à travers le revêtement.

REMARQUE : il n'est pas nécessaire de laisser sécher entre l'apprêt et la couche de finition, mais c'est nécessaire après l'application du système complet.
Si vous souhaitez recouvrir après le séchage du revêtement, poncez avec un grain P180, et retouchez avec de l'apprêt si le support est visible à travers le revêtement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Propriétés physiques



Présentation Couleur

Bombe aérosol.
Gris

APPRÊT GRIS IGNIFUGE RAPTOR, AÉROSOL

Version : 3.0 Date de publication : Juillet 2024

FICHE TECHNIQUE

Stockage



Les bombes aérosol doivent être stockées deux heures à température ambiante avant l'utilisation. Pour un stockage à long terme, à conserver dans une pièce sèche et bien ventilée à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel. Pour nettoyer la buse et maximiser la durée de vie de votre bombe aérosol, retournez toujours la bombe et pulvérisez pendant quelques secondes après chaque utilisation. Si la buse s'obstrue, retirez-la de la bombe et faites-la tremper dans un diluant doux. Protégez de la lumière du soleil. N'exposez pas à des températures supérieures à 50 °C. Conservez à la verticale avec le couvercle. Conservez dans un endroit bien aéré. Gardez le contenant bien fermé. Conservez au frais. Conservez uniquement dans le contenant d'origine.

Température de stockage recommandée

15 à 25 °C

Produits associés



Produit

APPRÊT GRIS IGNIFUGE RAPTOR, AÉROSOL
PEINTURE IGNIFUGE RAPTOR, AÉROSOL - NOIR MAT
PEINTURE IGNIFUGE RAPTOR, AÉROSOL - ROUGE MAT
VERNIS SATINÉ IGNIFUGE RAPTOR, AÉROSOL

Code de commande
RFLPG/AL
RFLFB/AL
RFLFR/AL
RFLSC/AL

Format

400 ml